



Ecuacconductos

Contáctenos

Escríbenos ó llámanos

✉ info@ecuacconductos.com

Telf. (07) 2992693, (07) 2992694

Cel. 0998094595, 0984815572

Con el afán de servir eficientemente en la implementación de obras de saneamiento ambiental, necesarias para el desarrollo sostenible de la provincia de El Oro y el país, **Ecuacconductos C. Ltda.** se ha esmerado en conseguir un producto de calidad apegado a las normas INEN, para satisfacer las demandas de tuberías de hormigón simple y armado; presentando las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICAS DE TUBERÍAS PRODUCIDAS POR ECUACCONDUCTOS C. LTDA.

DIAMETRO INTERIOR	LONGITUD ÚTIL	PESO DEL TUBO (Kg)		ESPESOR DE PARED	CLASE DE TUBERÍA	RESISTENCIA MECÁNICA MÍNIMA		NORMA INEN
		(H.S.)	(H.A.)			(KN/m)	(N/m*mm)	
(mm)	(m)			(mm)				
200	1,25	80,00		40	3	42,39		1590
250	1,25	108,75		46	3	43,00		1590
300	1,25	166,25		52	3	40,00		1590
400	1,35	298,20		60	3	49,35		1590
500	1,35	448,00		70	3	65,98		1590
600	1,35	600,00		85	3	66,84		1590
500	1,35		457,80	70	III - B		70,00	1591
600	1,35		610,50	85	III - B		72,00	1591
750	1,50		1065,00	110	III - B		73,00	1591
900	1,50		1324,50	110	III - B		73,50	1591
1000	1,50		1500,00	130	III - C		79,60	1591
1200	1,50		2160,00	150	IV - C		114,53	1591
1500	1,50		3309,60	175	IV - C		114,95	1591
1800	1,30		3528,00	200	IV - C		111,77	1591
2000	1,30		4831,20	215	IV - C		115,00	1591

Nuestra planta matriz se encuentra ubicada en:

📍 Km.5 vía la Ferroviaria - El Cambio
Machala - El Oro - Ecuador